

Impran

Akmens virsmu impregnēšana

- ▲ Iekļūst dziļi porās, ātri nožūst un izturīgs pret nodilumu pēc apstrādes
- ▲ Ilglaicīga apstrādātu akmens virsmu aizsardzība
- ▲ Samazina sāls palieku veidošanos, sūnu un aļģu augšanu, pelējuma veidošanos un kaitējumu, ko rada laikapstākļi un sals
- ▲ Neietekmē akmens tvaika caurlaidību
- ▲ Sārnu un UV-noturīgs
- ▲ Hidrofobs un oleofobs efekts
- ▲ Pilnībā sacietē apmēram pēc 48 stundām
- ▲ Nesatur aromatizēto ogļūdeņradi
- ▲ Pieejams ziņojums par pretslīdes DIN 51130 atbilstību 9 līmenim



Pielietojums

Piemērots dabīgā akmens, mākslīgā akmens un porainām keramisko flīžu grīdām vai uzsūcošām virsmām impregnēšanai, piemēram, porcelāna flīzēm, marmoram, granītam. Var tikt izmantots gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Lietošanas norādes

Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma. Pārbaudiet krāsas vai krāsu toņa dziļuma izmaiņas. Kārtīgi vēdināt telpas lietošanas laikā un pēc lietošanas. Grīdas un produkta temperatūrai jābūt starp 5 °C un 25 °C.

Virsmas sagatavošana:

Virsmā nedrīkst būt vasks un tauki. Izmanto produktu tikai uz rūpīgi notīrītas akmens virsmas.

Impregnēšana:

Vadoties pēc virsmas absorbētspējas, 1–4 slāņi ar intervālu aptuveni 30 minūtes.

Uzklāj neatšķaidītu līdzekli uz virsmas un izklāj plānā kārtā un līdzeni ar mopu. Pāri palikušais līdzeklis, kas nav iesūcies virsmā 15 minūšu laikā, ir rūpīgi un pilnībā jānoņem no virsmas ar sliedi. Noņem līdzekļa paliekas noslaukot ar sauso mopu. Produkta atliekas, kas paliek uz virsmas, veido lipīgas atliekas, kuras nevar noņemt pēc tam, kad tās ir sacietējušas. Patēriņš: 5,0–500,0 ml/m².

Patēriņš ir atkarīgs no akmens virsmas absorbēt spējas.



Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša patēriņa prece! Do not smoke!

Sastāvs

Ūdenī nešķīstošie šķīdinātāji, impregnējošs līdzeklis.

Klasifikācija

Klasifikācija (koncentrātā): GHS02, GHS07, GHS08, Bīstami. H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P301+P330+P331 NORIŠANAS GADĪJUMĀ: Izskaloj muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ugunsdzēsības pulveri. EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēga šānu. Satur: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INC)

Art. Nr.	Iepakojums (PU)	PU skaits uz paletes
j210465	Kaste 4 x 2,5 L skārda konteineri	54